

Producto Aspen mate

Terminación Satinado

Medida 29x59

Absorción [%] \leq **13**

Resistencia a la flexión N/mm²

Resistencia al impacto

Abrasión Superficial (PEI) **III**

Dureza de superficie (Moh's Scale) **6**

Dilatación Térmica Lineal

Resistencia al choque térmico

Dilatación por humedad

Resistencia al cuarteo

Resistencia química **ok**

Resistencia a las manchas **ok**

Resistencia a las heladas (ciclos) **NO**

Coefficiente estático de rozamiento (ASTN C-1028) **NA (no aplica)**

Rectitud de lados (% de la longitud del lado - Máximo) \pm **0,5**

Variación de tono según la norma internacional de la ASTM **V2**

Todos los productos de Cerro Negro cuentan con un estricto control de calidad por medio del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en todas las plantas de la compañía. En el laboratorio central se cuenta con todos los equipos de última generación necesarios para verificar el cumplimiento de cada una de las exigencias físicas y dimensionales que impone la Norma IRAM-ISO 13006:2021.

Valdinei Farias

Tecnólogo