

Producto Malba Grafito

Terminación Satinado

Medida 58x117

Absorción [%] $\leq 0,5$

Resistencia a la flexión N/mm² **>35**

Resistencia al impacto **>0,55**

Abrasión Superficial (PEI) **IV**

Dureza de superficie (Moh's Scale) **7**

Dilatación Térmica Lineal

Resistencia al choque térmico **ok**

Dilatación por humedad **< 0,6**

Resistencia al cuarteo **ok**

Resistencia química **ok**

Resistencia a las manchas **ok**

Resistencia a las heladas (ciclos) **OK**

Coefficiente estático de rozamiento (ASTN C-1028) **NA (no aplica)**

Rectitud de lados (% de la longitud del lado - Máximo) **±0,5**

Variación de tono según la norma internacional de la ASTM **V3**

Todos los productos de Cerro Negro cuentan con un estricto control de calidad por medio del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en todas las plantas de la compañía. En el laboratorio central se cuenta con todos los equipos de última generación necesarios para verificar el cumplimiento de cada una de las exigencias físicas y dimensionales que impone la Norma IRAM-ISO 13006:2021.

Valdinei Farias

Tecnólogo